



NICRO 140

Átmeneti korrózióvédő bevonat

Védi a beltérben tárolt alkatrészeket a szennyeződéstől és az oxidációtól

Előnyök

- Színtelen, rendkívül vékony bevonatot képez
- Megakadályozza a korrózió okozta károkat
- Véd a lerakódásoktól és a portól
- Nem okoz foltot
- Beszívódik a csuklókba, és áthatol a rozsdán

Tulajdonságok

A NICRO 140 lehetővé teszi a vékony, láthatatlan védőfilmként való alkalmazását bármely felületre. Tisztítja a vizet és kiváló csúsztatóképességgel rendelkezik. A NICRO 140 nem emulgeálható, a munkadarab lúgos mosása után is felhordható. A védőfilm szükség esetén könnyen eltávolítható.

A védelmi idő acél esetén beltérben kb. 1 év, szabadban időjárás-védelem (pl. féltető) esetén 3-6 hónap, védelem nélkül 30 nap. Ha hosszabb védelmi időre van szükség, akkor a NICRO 135 alkalmazása javasolt.

Alkalmazási terület

- Prés- és fröccsszerszámok
- Megmunkált, vagy fém-szórót alkatrészek
- Polírozott felületek
- Műanyagok kenése és védelme
- Mérőeszközök, szerszámok
- Szállítási védelem

Használata

A munkadarabot pormentes, száraz állapotban NICRO 140-nel beszórni, vagy beecsetelni. A villamos berendezéseket kikapcsolni és feszültség-mentesíteni kell. A védelem néhány perc száradási idő után rendelkezésre áll. A csuklók és a szerszámok bármely utókezelés nélkül tovább használhatóak.

Továbbfeldolgozás vagy festés előtt a bevonat szükség esetén NICRO K3-S tisztítófolyadékkal könnyen eltávolítható.

Műszaki adatok

NICRO 140

Jellemző	Érték	Peremfeltétel	Szabvány
Állag:	folyadék/aerosol		
Szín:	barna, áttetsző		
Szag:	jellegzetes		
Lobbanáspont:	27°C		ASTM D 56
Sűrűség 20°C-on:	0,78 g/cm ³	20°C	DIN 51 757C
Kifolyási idő:	10 sec	20°C, 100ml, 4mm	DIN EN ISO 2431
Oldhatóság vízben:	oldhatatlan		
Átlagos száraz réteg- vastagság:	0,018 mm		
Üzemi hőmérséklet:	-20°C-tól +120°C-ig		
Korrózióvédelem:	kiállja teljesíti teljesíti	60 nap	ASTM D 1748 MIL-C-16173E MIL-C-22235

Biztonság és környezetvédelem

Az adatok és utasítások a biztonsági adatlapon találhatóak.

Kiszerezés

Aerosol:	400 ml
Kanna:	10 l

Gyártó:

NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel: +41/81/750 3680
Fax: +41/81/750 3690

Forgalmazó:

NICRO Kft.
2038 Sósút, Ipari Park
Tel.: (23) 560-800
Fax: (23) 560-801
www.nicro.hu

Az adatlapon közölt adatok tájékoztató jellegűek, legjobb tudásunk és az eddigi tapasztalatok alapján állították össze azokat. Azonban az alkalmazás eredményéért semminemű felelősséget nem vállalunk, mert a körülményeket és a felhasználási eljárást nem tudjuk ellenőrizni.

Az MB/rs 220205. adatlap fordítása alapján készült
2006. március 21.